


# 02 tandlatten crémaillères



- tandlatten  
*crémaillères*
- 02.4 Info: toleranties / tolérances
- 
- tandlatten  
*crémaillères*
- 02.6 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage  
*crémaillères pour montage continu*
- 02.8 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage - inductief geharde tanden  
*crémaillères pour montage continu - denture trempée inductive*
- 02.10 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **10 -12e27**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage, roestvrij  
*crémaillères pour montage continu, inoxydable*
- 02.12 roestvrij / inoxydable: **1.4305 (X8 CrNiS 18-9)**  
verandingskwaliteit / qualité denture **8**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage, thermisch behandeld  
*crémaillères pour montage continu, traitées thermiquement*
- 02.14 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **8e27**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage, thermisch behandeld - schuine vertanding  
*crémaillères pour montage continu, traitées thermiquement - denture hélicoïdale*
- 02.15 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **8e27**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage, inductief gehard  
*crémaillères pour montage continu, denture trempée inductive*
- 02.16 staal / acier: **1.0503 (C45 K) - 650 N/mm<sup>2</sup> 50-55 HRC**  
verandingskwaliteit / qualité denture **10e27**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage, inductief gehard - schuine vertanding  
*crémaillères pour montage continu, trempées inductive - denture hélicoïdale*
- 02.17 staal / acier: **1.0503 (C45 K) - 650 N/mm<sup>2</sup> 50-55 HRC**  
verandingskwaliteit / qualité denture **10e27**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage, met geslepen tandflanken  
*crémaillères pour montage continu, flancs des dents rectifiés*
- 02.18 staal / acier: **1.7131 (16MnCr5) - 650 N/mm<sup>2</sup> 60 HRC**  
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
- 02.18 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm<sup>2</sup> 50-55 HRC**  
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
- 
- tandlatten voor doorlopende montage met geslepen tandflanken, schuine vertanding  
*crémaillères pour montage continu, flancs des dents rectifiés, denture hélicoïdale*
- 02.19 staal / acier: **1.7131 (16MnCr5) - 650 N/mm<sup>2</sup> 60 HRC**  
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
- 02.19 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm<sup>2</sup> 50-55 HRC**  
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
- 
- ronde tandlatten  
*crémaillères rondes*
- 02.20 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
- 
- ronde tandlatten voor doorlopende montage  
*crémaillères rondes pour montage continu*
- 02.21 staal / acier: **1.0503 (C45 K) - 650 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
- 
- ronde tandlatten voor doorlopende montage  
*crémaillères rondes pour montage continu*
- 02.22 roestvrij / inoxydable: **1.4305 (x 10 CrNiS 189)**  
verandingskwaliteit / qualité denture **8**
- 
- ronde tandlatten, doorlopende montage, tandflanken en buitendiameter geslepen  
*crémaillères rondes, montage continu, flanc de la dent et diamètre extérieur rectifié*
- 02.23 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm<sup>2</sup>**  
verandingskwaliteit / qualité denture **8e27**
- 
- geleidingsbussen voor ronde tandlatten  
*manchon de guidage pour des crémaillères rondes*
- 02.24 brons oliegeïmpregneerd (MoS<sub>2</sub>, toegevoegd)  
bronze imprégné de l'huile (MoS<sub>2</sub> ajouté)
- 
- tandlatten voor doorlopende montage - commercieel gamma  
*crémaillères pour montage continu - gamme commerciale*
- 02.25 staal / acier: **C43**
- 
- tandlatten kunststof gefreesd  
*crémaillères synthétiques fraisées*
- 02.26 Polyamid PA6
- 
- tandlatten kunststof gespoten - commercieel gamma  
*crémaillères synthétiques moulées par injection - gamme commerciale*
- 02.27 Acetal hostaform C