


02 tandlatten crémaillères



- tandlatten
crémaillères
- 02.4 Info: toleranties / tolérances
-
- tandlatten
crémaillères
- 02.6 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
-
- tandlatten voor doorlopende montage
crémaillères pour montage continu
- 02.8 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
-
- tandlatten voor doorlopende montage - inductief geharde tanden
crémaillères pour montage continu - denture trempée inductive
- 02.10 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **10 -12e27**
-
- tandlatten voor doorlopende montage, roestvrij
crémaillères pour montage continu, inoxydable
- 02.12 roestvrij / inoxydable: **1.4305 (X8 CrNiS 18-9)**
verandingskwaliteit / qualité denture **8**
-
- tandlatten voor doorlopende montage, thermisch behandeld
crémaillères pour montage continu, traitées thermiquement
- 02.14 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **8e27**
-
- tandlatten voor doorlopende montage, thermisch behandeld
- schuine vertanding
crémaillères pour montage continu, traitées thermiquement - denture hélicoïdale
- 02.15 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **8e27**
-
- tandlatten voor doorlopende montage, inductief gehard
crémaillères pour montage continu, denture trempée inductive
- 02.16 staal / acier: **1.0503 (C45 K) - 650 N/mm² 50-55 HRC**
verandingskwaliteit / qualité denture **10e27**
-
- tandlatten voor doorlopende montage, inductief gehard - schuine vertanding
crémaillères pour montage continu, trempées inductive - denture hélicoïdale
- 02.17 staal / acier: **1.0503 (C45 K) - 650 N/mm² 50-55 HRC**
verandingskwaliteit / qualité denture **10e27**
-
- tandlatten voor doorlopende montage, met geslepen tandflanken
crémaillères pour montage continu, flancs des dents rectifiés
- 02.18 staal / acier: **1.7131 (16MnCr5) - 650 N/mm² 60 HRC**
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
- 02.18 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm² 50-55 HRC**
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
-
- tandlatten voor doorlopende montage met geslepen tandflanken, schuine vertanding
crémaillères pour montage continu, flancs des dents rectifiés, denture hélicoïdale
- 02.19 staal / acier: **1.7131 (16MnCr5) - 650 N/mm² 60 HRC**
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
- 02.19 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm² 50-55 HRC**
verandingskwaliteit / qualité denture **6h25**
-
- ronde tandlatten
crémaillères rondes
- 02.20 staal / acier: **1.0503 (C45) - 650 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
-
- ronde tandlatten voor doorlopende montage
crémaillères rondes pour montage continu
- 02.21 staal / acier: **1.0503 (C45 K) - 650 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **9**
-
- ronde tandlatten voor doorlopende montage
crémaillères rondes pour montage continu
- 02.22 roestvrij / inoxydable: **1.4305 (x 10 CrNiS 189)**
verandingskwaliteit / qualité denture **8**
-
- ronde tandlatten, doorlopende montage, tandflanken en buitendiameter geslepen
crémaillères rondes, montage continu, flanc de la dent et diamètre extérieur rectifié
- 02.23 staal / acier: **1.7225 (42CrMo4V) - 900 N/mm²**
verandingskwaliteit / qualité denture **8e27**
-
- geleidingsbussen voor ronde tandlatten
manchon de guidage pour des crémaillères rondes
- 02.24 brons oliegeïmpregneerd (MoS₂, toegevoegd)
bronze imprégné de l'huile (MoS₂ ajouté)
-
- tandlatten voor doorlopende montage - commercieel gamma
crémaillères pour montage continu - gamme commerciale
- 02.25 staal / acier: **C43**
-
- tandlatten kunststof gefreesd
crémaillères synthétiques fraisées
- 02.26 Polyamid PA6
-
- tandlatten kunststof gespotten - commercieel gamma
crémaillères synthétiques moulées par injection - gamme commerciale
- 02.27 Acetal hostaform C